# CHRYSO®FiniSol Brut

## Produit de finition des sols en béton désactivé
## Aspect neutre

RÉVÉLATEUR D'ESTHÉTIQUE

## Descriptif

**CHRYSO®FiniSol Brut** est un produit de protection en phase aqueuse destiné à protéger les bétons esthétiques et qui s'applique sur des bétons à jeune âge (12 à 24 heures après la mise en œuvre du béton). Il est particulièrement approprié pour la protection des bétons désactivés, pour lesquels **CHRYSO®FiniSol Brut** peut être appliqué immédiatement après lavage du désactivant.

**CHRYSO®FiniSol Brut** a un effet traceur qui permet de visualiser les zones traitées et ainsi d'optimiser le dosage. L'aspect blanc disparaît complètement au séchage.

**CHRYSO®FiniSol Brut** agit en formant un film à la surface du béton qui évite la pénétration des taches et grâce à ses fonctions hydrofuge et oléofuge, protège contre l'eau, l'huile et les salissures.

**CHRYSO®FiniSol Brut** améliore la dureté de surface, améliore la résistance à l'abrasion et aux rayures (ISO 11-998 et ASTM D 24-56) et possède de bonnes performances de réduction des efflorescences.

**CHRYSO®FiniSol Brut** ne modifie pas l'aspect et la couleur du support sur lequel il est appliqué. Il ne jaunit pas dans le temps (test vieillissement accéléré - NF EN ISO 11-507).

Formulé en phase aqueuse, **CHRYSO®FiniSol Brut** est sans danger pour l'utilisateur.

## Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : blanc
- Densité : 1,02
- pH : 8
- Point de congélation : - 1° C
- COV : < 55 g/l (Cat A – l de la Directive n° 2004-42/CE)

## Conditionnement

Bidons de 5 L..
Jerrycans de 20 L.

## Applications

### Domaines d'application

- Bétons désactivés
- Bétons décoratifs
- Voiries et dallages en pierres naturelles (calcaires).
- Mobilier urbain.
- Eléments en béton préfabriqués

### Mode d'emploi

Consommation : 150 à 250 g/m²
La consommation de **CHRYSO®FiniSol Brut** dépend de la porosité de la surface à traiter. Elle est en moyenne, pour une couche, de 1 litre pour 5 $m^2$.

**CHRYSO®FiniSol Brut** est prêt-à-l'emploi et s'applique au pinceau, au rouleau, au balai, avec pulvérisateur, en intérieur comme en extérieur.

**CHRYSO®FiniSol Brut** s'applique sur support mat humide exempt de tout excès d'eau (flaques...).
Son application doit être faite de manière uniforme et de telle sorte qu'il ne subsiste aucun excédent en surface.

Lorsque l'état du matériau nécessite l'application d'une deuxième couche, cette dernière peut intervenir 4 heures après la première, sous réserve que la température ambiante soit au moins égale à 10° C.

Dans le cas d'application sur surfaces verticales, le produit doit être mis en place sur un support poreux et non gras. L'application sera réalisée par pulvérisation à l'Airless (pression 5-6 bars).
En cas de surdosage, la pulvérisation peut provoquer des gouttelettes, mais après séchage, **CHRYSO®FiniSol Brut** laisse apparaître un tendu parfait.

Le nettoyage du matériel se fait par rinçage à l'eau.

## Précautions

- L'application de **CHRYSO®FiniSol Brut** doit être faite sur surfaces parfaitement propres, exemptes de tout excès d'eau. En cas d'excédents en surface, ces derniers devront être répartis ou essuyés avec une serpillière humide.
- **CHRYSO®FiniSol Brut** doit être stocké à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer le produit par temps humide ou à des températures inférieures à 10°C. Ces limites de températures doivent être également respectées lors des phases de séchage.
- En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.
- Durée de vie : 12 mois.

**CHRYSO :** 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

AFAQ ISO 9001

# CHRYSO®FiniSol Brut

## Produit de finition des sols en béton désactivé
## Aspect naturel

RÉVÉLATEUR D'ESTHÉTIQUE

## Sécurité

Ce produit est classé " sans danger ".
En cas d'exposition, le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

*Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.*

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 02/11

**CHRYSO :** 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001